



TUOTETIEDOTE

Suojakäsittely - Huokosten täyttöaineet

Wetrok Porosol

Huokosten täyttöaine kestäviin suojakäsittelyihin





Wetrok Porosol

KÄYTTÖ

- pitkävaikutteinen huokosten täyttöaine kestäviin suojakäsittelyihin
- kaikkien huokoisten pintojen (luonnon- ja tekokivet, asfaltti, kovabetoni, karkeakeramiikka, ksyloliitti, linoleumi jne.) käsittelyyn
- hyvä ihmisille ja ympäristölle - tuotteelle myönnetty EMICODE EC2 (alhainen emisión)

OMINAISUUDET

- sulkee pinnoitteiden huokokset
- parantaa puhdistustulosta
- vesihöyrydiffuusio säilyy
- puolipysyvä (hankala poistaa)
- kosteannäköinen (väriä syventävä)
- EMICODE EC2 - alhainen emission

HYVÄ TIETÄÄ

- lyhentää pinnan kuivumisaikaa ja vähentää pinnoitusaineiden menekkiä vanhoilla linoleumilattioilla
- Menekki: 25-50 g/m²

HUOMIOITAVAA

- ravistettava hyvin ennen käyttöä
- ei sovellu vettä ja kosteutta kestävämmille lattiapinnoitteille (esim. anhydriitti), ulkoalueille eikä märkätiloihin
- lämpötila käsittelyn aikana 15-25 °C ja suhteellinen kosteus 30-70 %
- ennen jokaista käyttökertaa on varmistettava, että päällysteen pH on neutraali

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Huokosten sulkeminen (suojakäsittely)

Lattianpäällysteessä ei saa olla vanhoja pintakäsittelykerroksia, sen on oltava imuroitu/huokoinen ja ehdottoman kuiva (jäännöskosteus < 3 %, CM-menetelmä). Lattianpäällyste on pyyhittävä nihkeällä/imuroitava. Levitä huokosten täyttöainetta annostelulaitteella ohuelti koko pinnalle. Tuotteen on tunkeuduttava pintaan. Pyyhi ylimääräinen neste pois. Kuivumisaika: väh. 2 h. Tärkeää: Tarkista huokosten sulkeutuminen vesitestillä. Käsittele pinnoitteet sopivalla pinnoitusaineella.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä. Suojattava jäätymiseltä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.



pH-arvo (Tiiviste): 7.8–8.8

Tärkeät ainesosat:

Polymeerit, Vahat, Liuotinaineet, Tensidit, säilöntäaineet

Annostelusuositus:



Huokosten täyttöaine
Laimentamattomana

METHODS
finder

